HO 10xR GRS

Sehr voluminöse Wattierung mit hervorragendem Preis-/ Leistungsverhältnis and hoher Haltbarkeit.

OEKO TEX® STANDARD 100 21.0.81978 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com (I)

- Für viele Anwendungen geeignet
- Breites Sortiment an verschiedenen Flächengewichten
- Ideal für industrielles Versteppen
- Sehr nachhaltig wegen sehr hohem Anteil an Fasern aus rezyklierten PET-Flaschen

TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATIONEN		HO 100R	HO 101R	HO 103R	HO 104R	HO 105R	HO 106R	HO 107R	HO 108R
Gewicht	g/m²	40	60	80	100	120	150	180	200
Konstruktion		Wattierung Bindefaser	Wattierung Bindefaser	Wattierung Bindefaser	Wattierung Bindefaser	Wattierung Bindefaser	Wattierung Bindefaser	Wattierung Bindefaser	Wattierung Bindefaser
Fasermischung	%	94 rPET 6 PES	94 rPET 6 PES	94 rPET 6 PES	94 rPET 6 PES	94 rPET 6 PES	94 rPET 6 PES	94 rPET 6 PES	94 rPET 6 PES
Farben		10(I)	10(I)	10(I)	10(I)	10(I)	10(I)	10(I)	10(I)
Rollenbreite/-länge	mm x m	1550 mm x 140 m	1550 mm x 110 m	1550 mm x 90 m	1550 mm x 80 m	1550 mm x 70 m	1550 mm x 60 m	1550 mm x 50 m	1550 mm x 45 m
Dicke	mm	5	7	9	11	13	16	20	22
RCT*	m²K/W	0.14	0.19	0.21	0.3	0.36	0.37	0.48	0.51
CLO	RCT/0.155	0.9	1.23	1.35	1.94	2.32	2.39	3.1	3.29
Max Steppabstand		<= 20cm	<= 20cm	<= 20cm	<= 20cm	<= 20cm	<= 20cm	<= 20cm	<= 20cm

Kein EU Ursprung

*DIN EN 31092 / ISO 11092, GRS

PFLEGEEMPFEHLUNG

VERFAHRENSANWEISUNG

- 24 Stunden zur Wiedererholung nach Entfernen der Vakuumverpackung einräumen
- Wir empfehlen die Durchführung von Tests (Pflegebehandlung, Fasermigration, etc.) vor Produktionsbeginn
- Dicke (DIN EN 29073-2, ISO 9073-2): Generelle Produktionstoleranz = ca. +/- 1-2mm (nach Relaxation im Normalklima)
- Flächengeweicht (DIN EN 29073-1, ISO 9073-1): Allgemeine Toleranz = ca. +/- 10%
- RCT / CLO (DIN EN 31092 / ISO 11092)

Technical data on this data sheet refer to non binding reference samples only. Binding specifications will be agreed separately. The customer is responsible for conducting his/her own tests to determine for him/herself the suitability of the products for his/her particular purposes.

Freudenberg Performance Materials Apparel GmbH & Co. KG - Höhnerweg 2 – 4, 69469 Weinheim/Germany - apparel-europe@freudenberg-pm.com - www.apparel.freudenberg-pm.com